



Aqua DL-65-Houtlak PU

Watergedragen lak voor kozijnen, deuren en andere waardevolle houten bouwdelen



Kleuren	Leverbaar			
	Aantal per pallet	672	200	96
VPE	0,75 ltr	2,5 ltr	5 ltr	
verpakking	bus	bus	bus	
verpakkingscode	01	03	05	
art.nr.				
Aqua DL-65/mat				
wit (RAL 9016)	7200	■	■	
speciale kleuren	7201	■	■	
basis A	015100	■	■	
basis B	015101	■	■	
basis C	015102	■	■	
Aqua DL-65/zijdemat				
wit (RAL 9016)	7202	■	■	
speciale kleuren	7203	■	■	
basis A	015103	■	■	
basis B	015104	■	■	
basis C	015105	■	■	■
Aqua DL-65/zijdeglans				
wit (RAL 9016)	7204	■	■	
speciale kleuren	7205	■	■	
basis A	015106	■	■	
basis B	015107	■	■	
basis C	015108	■	■	



Verbruik

Ca. 100 ml/m² per laag



Toepassing



- Hout binnen en buiten
- Maathoudende houten bouwelementen: bijv. kozijnen en deuren
- Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, gevelbetimmeringen, tuinhuisjes
- Met Aqua AG-26-Universale primer op veel andere ondergronden
- Voor- en aflak
- Ook als herhalingslaag
- Niet geschikt voor vloeren (terrassen, vlonders)
- Voor de professionele verwerker

Eigenschappen



- Vergelingsarm
- Eenvoudige verwerking
- Goede kantendekking
- Weerbestendig en vochtregulerend
- Hoog PU aandeel: duurzaam, vuilafstotend, robuust
- Excellente vloeiing
- Blokvast (conform richtlijn HO.03)
- Reukarm
- Zeer goede dekkraft
- Zeer elastisch
- Als renovatielaag met uitstekende hechting op oude verflagen

Technische gegevens

Bindmiddel	speciale PU/acrylaatpolymeer
Dichtheid	ca. 1,2 gr/cm ³
Viscositeit (20°C)	ca. 2.600 mPas
Geur	mild, na droging reukloos
Glansgraad	mat, zijdemat, zijdeglans

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- **NEN-EN 71-3 "Veiligheid van speelgoed"**

Mogelijke systeemproducten

- **Aqua IG-15-Impregneergrond IT* (7145)**
- **Aqua AG-26-Universale primer (7147)**
- **Aqua PL-413-Parketlak (2374)**

*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.
Maathoudende houten bouwdeelen: houtvochtigheid 11 - 15%.
Beperkt en niet maathoudende houten bouwdeelen: houtvochtigheid max. 18%.



■ Voorbereiding

Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

Intacte oude verflagen goed schuren.

Vergrijsde en verweerde houtoppervlakken tot op de draagkrachtige ondergrond schuren. BFS-merkbld nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

Hout buiten, dat beschermd moet worden tegen houtrot en blauwzwam met Aqua IG-15-Impregneergrondering (art.nr. 7145) voorbehandelen (vervalt bij hout binnen).

Om het doorbloeden van houtinhoudstoffen te voorkomen, bij de verwerking van dit product bij wit of lichte tinten, het hout vooraf behandelen met Aqua AG-26-Universele primer.

Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +25°C.

Materiaal goed roeren.

Kwasten, rollen, spuiten.

Bekerpistool: nozzle: 2,0 - 2,5 mm, luchtdruk: 2,0 - 3,0 bar.

Airless: nozzle: 0,28 - 0,33 mm, materiaaldruk: 70 - 90 bar.

Airmix: nozzle: 0,28 - 0,33 mm, materiaaldruk: 70 - 90 bar, spuitdruk 1 - 2 bar.

Na droging de volgende laag aanbrengen.

De tweede en derde laag altijd aanbrengen na licht schuren.

Bij het gronderen met Aqua AG-26-Universele primer (art.nr. 7147) zijn 1 - 2 lagen voldoende.

Renovatielaag: 1 - 2 lagen aanbrengen en tussen de lagen licht schuren.

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip



Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

[VA1_HL_31]

[VA1_HL_32]

[VA1_HL_33]

Grote oppervlakken in banen opzetten en niet het totale oppervlak in een keer bewerken. Tijdens de verwerking en droging het oppervlak tegen regen, wind, zoninwerking en dauw beschermen.

Briljante, intensieve kleuren, zoals geel, oranje, rood enz. kunnen als gevolg van de gebruikte pigmenten van nature een geringere dekkracht hebben. Het verdient derhalve de aanbeveling bij deze kleuren een met gelijke, beter dekkende kleur voor te strijken of een extra laag in de gewenste kleur aan te brengen.

Weekmakerhoudende afdichtingsprofielen verkleven in combinatie met dispersieverven.

Weekmakervrije profielen gebruiken.

Afdichtingsproducten moeten zich verdragen met de verf en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag goed gedroogd is.

■ Droging

Stofdroog: ca. 30 minuten

Hanteerbaar: ca. 1 uur

Overschilderbaar: ca. 4 uur

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Bij lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid of overschrijding van de maximum laagdikte kan de doordroging wezenlijk vertragen.

■ Verdunning



Indien nodig met water (max 5%).



Opmerking

Geschaafd lariks en met name harshoudende naalddhoutsoorten kan vooral bij jaarringen, takken en harsrijk laathout tot een slechtere hechting en weerbestendigheid van de beitslaag als gevolg hebben. Hier moet rekening worden gehouden met kortere onderhoudsintervallen. De oplossing is verwerking vooraf of een zeer grove houtschaaf (P80). Bij deze houtsoorten bij de gezaagde vorm met een duidelijk langere onderhoudsinterval rekening houden.


Gereedschap / reiniging



Acrylkwast, blokkwast, schuimroller, bekerpistool, airless / airmix spuitapparatuur

Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming filter P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Biocide verordening

*Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (cat. A/d): max. 130 gr/ltr (2010).
Dit product bevat < 130 gr/ltr VOS.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.