

Technisch merkblad  
Artikelnummer 2705-09

## Ramen & Deuren Houtlak

Oplosmiddelhoudende, dekkende verf, aromaatvrij, vochtregulerend, voor buiten en binnen.

### Toepassing

Voorals geschikt voor geveltimmerwerk zoals kozijnen en deuren, dakoverstekken, pergola's, schuttingen, gevelbetimmeringen buiten, zowel voor naadhout alsook loofhout, geschikt als grondering, voor- en aflak. Ook geschikt voor onderhoudswerkzaamheden en renovatie. Voor het overschilderen van nog intacte oude verflagen.

### Producteigenschappen

Alkydharslak, goed vullend met extreem goede mechanische eigenschappen. Kleur- en weerbestendig, duurzaam elastisch, gemakkelijke, eenvoudige verwerking.

### Verwerking

Kwasten of rollen. De ondergrond moet schoon, vet-, was- en siliconenvrij zijn. Oude, slechte, niet hechtende verflagen verwijderen. Verweerd hout tot op de draagkrachtige ondergrond schuren. Intacte oude verflagen schuren. Hout buiten, niet behandeld, eventueel met Hout Protect\* voorbehandelen. Bij gebruik op hout rijk aan inhoudstoffen en/of zeer poriënrijke houtsoorten, buiten, zoals bijv. merbau, iroko, eiken, meranti, enz., vooraf een grondering met Universeelgrondering opbrengen. Hout binnen kan zonder grondering worden behandeld. De inhoud van de verpakking goed oproeren. Twee tot drie lagen aanbrengen. De lagen onderling licht schuren.

### Technische gegevens

|                  |  |
|------------------|--|
| Volumieke massa: | ca. 0,99 – 1,23 gr/cm <sup>3</sup> bij 20°C                  |
| Viscositeit:     | ca. 600 – 1100 mPas  |
| Bindmiddel:      | alkydharscombinatie  |
| Glansgraad:      | zijdeglans   |
| Vlampunt:        | ca. 41°C   |
| Verpakking:      | bussen 0,75 ltr, 2,5 ltr en 5 ltr                            |
| Kleur:           | 2705 wit RAL 9016<br>2709 speciale kleuren (tenminste 5 ltr) |

Houtvochtigheid mag bij naaldhout niet meer dan 15% bedragen en bij loofhout niet meer dan 12%. Verwerkingstemperaturen 5°C tot 25°C. (luchttemperatuur en ondergrond).

Op aaneengesloten vlakken en/of bouwdeelen alleen kleuren met hetzelfde productienummer verwerken. Brilljante, intensieve kleuren bijv. geel, oranje, rood, enz. kunnen door de gebruikte pigmenten van nature een geringere dekking hebben. Het verdient de aanbeveling om bij die kleuren een enigszins gelijke beter dekkende kleur te gebruiken of een derde laag ik de gewenste kleur aan te brengen.

Biocide veilig verwerken. Voor het gebruik altijd het informatieblad lezen!

### Opmerking

Door het opzetten van een proef de kleur en de verdraagzaamheid met de ondergrond testen.

Bij verwerking voor goede ventilatie en ontluchting zorgdragen om een goede droging te verkrijgen.

Afdichtingsprofielen moeten zich verdragen met dit verfproduct en mogen pas worden aangebracht wanneer de verflaag volledig is doorgedroogd.

Lichte, in het bijzonder witte, alkydharslakken kunnen op onbelichte vlakken, bijv. in sponningen van ramen en deuren, een meer of mindere donkere verkleuring geven.

Reclamaties m.b.t. de kleur van speciale kleuren worden door ons alleen erkend indien vooraf op het object een proef is opgezet en de bevindingen hiervan schriftelijk bij ons zijn ingediend.

Reclamaties m.b.t. de kleur na verwerking worden door ons niet meer in behandeling genomen of erkend.

De uiteindelijke glansgraad ontstaat ca. 2-3 weken na verwerking (20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid). Speciale kleuren kunnen, afhankelijk van de pigmentsoorten, leiden tot geringe afwijking van de glansgraad.

Dit product bevat  
Phthaalzuuranhydride,  
2 butanonoxim .  
Kan leiden tot allergische reacties.

Productcode: M-LL 01

### Gereedschap en reiniging

Gereedschap direct na gebruik met Remmers Verdunning V101 reinigen. Reinigerrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

### Verbruik

50-70 ml/m<sup>2</sup> per laag, onverdund materiaal.

### Droging

Stofdroog: ca. 4 uur  
Hanteerbaar: ca. 6 - 8 uur  
Overschilderbaar: ca. 24 uur  
Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

Lagere temperaturen, een hogere luchtvochtigheid en het overschrijden van de maximale laagdikte, leiden tot veel langere drogingstijden (enkele dagen).

### Verdunning

Ramen & Deuren Houtlak is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.

### Opslag

In de gesloten originele verpakking koel, vorstvrij opgeslagen, tenminste 2 jaar.

### VOS-gehalte

EU grens voor dit product (categorie A/d): 300 gr/ltr (2010).  
Dit product bevat maximaal 299 gr/ltr VOS.

### Veiligheid

#### Gevarenaanduiding

Ontvlambare vloeistof en damp.

#### Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

### Afval

Productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren. Lege verpakking kan gerecycled worden.

### Gevarenaanduiding

WGK : 2  
ADR: -/-

Signaalwoord: Let op  
ICAO: UN 1263, III, Paint

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merksblad geen rechten worden ontleend.

**U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren namelijk uitsluitend volgens deze voorwaarden.**