

Technisch merkblad  
 Artikelnummer 88111, 88127

# Remmers Zijdeglanslak DL

Zijdeglanzende aflak op basis van gemodificeerde alkydhars

## Toepassing

Als aflak op onbehandeld en reeds behandeld hout voor buiten. Remmers Zijdeglanslak DL is toepasbaar op vrijwel elke (voorbehandelde) ondergrond buiten waar een mooie egale satijnglanzende uitstraling gekoppeld moet worden aan een sterke afwerking. Remmers Zijdeglanslak DL is daarnaast weinig gevoelig voor verontreiniging en zeer goed te reinigen. Door deze eigenschappen is dit product naast het strak afwerken van gladde ondergronden, ook bijzonder geschikt voor het duurzaam afwerken van ondergronden die niet geheel strak meer zijn en waar een mooie bolle glans de ondergrond te veel zou accentueren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld oud geveltimmerwerk, oude deuren of andere grote oppervlakken.

## Producteigenschappen

- Snel droging
- Zeer goed te reinigen
- Goede slijt- en krasvastheid
- Optimale vloeïng
- Weerbestendig
- Tot 4 – 5 jaar buitenduurzaamheid
- Vochtregulerend

## Ondergrondvoorbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

## Technische gegevens

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Basis:              | combinatie van speciaal gemodificeerde alkydharsen                       |
| Dichtheid 20°C :    | 1,30 kg/dm <sup>3</sup> voor wit                                         |
| Vaste stofgehalte : | 64 vol%                                                                  |
| Laagdikte:          | ca. 70 µ nat<br>ca. 40 µ droog                                           |
| Droogtijd:          | stofdroog na ca. 2 uur                                                   |
| (20°C / RV 65%)     | kleefvrij na ca. 5 uur<br>overschilderbaar na 24 uur                     |
| Theor.rendement :   | ca. 16 m <sup>2</sup> per liter bij 40 µ droog                           |
| Kleur :             | wit, en kleuren uit het kleurmengstelsel                                 |
| Glans:              | halfglans, de uiteindelijke glans zal na ca. 14 dagen droge bereikt zijn |

### Hout: onbehandeld werk

Onbehandeld hout vooraf goed schuren. Gebruik hiervoor fijn schuurpapier (handmatig P150 / machinaal P180– P220). Scherpe kanten dienen te worden afgerond tot een straal van minimaal 3 mm (voorkeur 6 mm) Voor een optimaal resultaat dient het vochtgehalte van het hout maximaal 18% te zijn.

### Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsen of gebladderde verflagen verwijderen. Onbehandelde plekken behandelen als onbehandeld werk.

De bestaande verflagen goed mat schuren met een fijn schuurpapier, bij voorkeur machinaal met korrel P220– P280 of met behulp van Scotch Brite ultra fine. Bij handmatig schuren bij voorkeur gebruik maken van softback vellen fijn.

Vervolgens goed ontvetten.

### Hout voorbehandelen:

Remmers Grondverf DL, minimaal 2 lagen

## Verwerking

Remmers Zijdeglanslak DL is uitstekend te verwerken met een goede vachtroller. Voor een optimaal satijnglanzend resultaat is het aan te bevelen om hiervoor een nylon vachtroller te gebruiken met een korte pool (vachthoogte 4–6 mm) of een lakviltroller.

Besnijden langs muurkanten of langs het glas gaat uitstekend met een goede kwast met lang zacht varkenshaar. Het verdient de voorkeur om alle voor komende ondergronden vooraf te behandelen met het voor die ondergrond geschikte product. Remmers Zijdeglanslak DL niet of minimaal verdunnen. In geval van verdunnen maximaal 2% (=20 ml) terpentine toevoegen.

*Hogere percentages verdunning beïnvloeden de levensduur en het glansbehoud van de eindlaag in negatieve zin.*

**Verwerkingstemperatuur:**

Niet verwerken beneden 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven 85%.

**Gereedschap, reiniging**

Nylonrol (4 – 6 mm) of lakviltroller, kwast bij voorkeur varkenshaar.

Reiniging van het gereedschap met terpentijn.

**Verpakking, verbruik en opslag**

**Verpakking**

1 en 2,5 liter.

**Verbruik**

De verbruikshoeveelheden zijn sterk afhankelijk van de poreusheid en structuur van de ondergrond. Het exacte verbruik middels een proefvlak vaststellen.

**Opslag**

In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

**Veiligheid, ecologie en afval**

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbild geen rechten worden ontleend.

**U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.**