

Technisch merkblad
Artikelnummer 2234-48

Ramen & Deuren Beits UV

Oplosmiddelhoudende, medium-solid-lazuur met een zeer hoge UV-bescherming voor hout buiten

Toepassing

Voor het decoratief behandelen van naald- en loofhout, zoals bijv. gevelbepimperingen, tuinmeubelen, kozijnen, deuren, pergola's, geluidswallen en voor het onderhoud van constructieve houten objecten conform DIN 68 800, deel 3 welke met een houtbeschermingsmiddel geïmpregneerd moeten worden.

Producteigenschappen

- Zijdeglans
- Extreem weerbestendig
- Vuilwerend, gemakkelijk in het onderhoud
- Zeer goede UV-bescherming, ook voor lichte kleuren en kleurloos UV+
- Uitstekende verwerkings- en vloeieigenschappen
- Bevat geen biocide & cobalt
- Voldoet aan EN 71-3 „Veilig voor houten kinderspeeltoestellen“

Verwerking

Kwasten of rollen.

Het hout moet stof-, vuil-, vet- en wasvrij zijn. Toelaatbare houtvochtigheid bij naaldhout max. 15%, loofhout max. 12%. Harsrijke houtsoorten eerst met Verdunning V101 afwassen. Losse, oude lagen verwijderen. Goed hechtende, oude lagen schuren. Naaldhout alsook andere schimmelgevoelige houtsoorten buiten met HK Lazuur*, Houtbeschermingscrème, of Hout Protect gronderen. Ramen & Deuren Beits UV met een zachte kwast in de houtnerfrichting aanbrengen.

2234-01.16[02.14]

Technische gegevens

Voluminieke massa:	ca. 0,94 g/cm ³ bij 20°C
Viscositeit:	ca. 48 sec. in 4 mm doorloopbeker bij 20°C
Bindmiddel:	alkydhars
Pigment:	lichtechte, hoog transparante pigmenten
Geur:	oplosmiddelhoudend, na droging reukloos
Vlampunt:	ca. 63°C
Verpakking:	bussen 0,75 liter, 2,5 liter, 4 liter en 20 liter
Kleuren:	2234 zilvergrijs 2235 wit 2237 speciale kleuren (tenminste 4 liter) 2238 rustiek eiken 2239 licht eiken 2240 kleurloos UV+ 2242 noten 2243 ebben *2244 teak 2245 dennengroen *2246 grenen 2247 pine/lariks 2248 palissander) niet in 20 liter verpakking

Het beste decoratieve resultaat wordt bereikt wanneer het behandelde oppervlak na ca. 15 minuten met een droge kwast wordt nagestreken. Tenminste 2 lagen Ramen & Deuren Beits UV aanbrengen. Zeer goede resultaten worden verkregen wanneer er tussen de lagen door licht wordt geschuurd. Een derde laag "kleurloos UV+" aanbrengen (afwerklaag, welke bij onderhoud vernieuwd kan worden) om de gewenste kleur duurzaam te fixeren. Een dergelijke bewerking is ook mogelijk op hout wat met HK-Lazuur* of Houtbeschermingscrème* is behandeld.

Op wit behandelde ondergronden is een dergelijke bewerking niet zinvol

(donkert niet na, vergeling door de eigen kleur van de kleurloos UV+). Indien het hout zijn natuurlijke uitstraling moet behouden, dan zijn 2 lagen Ramen & Deuren Beits UV in kleurloos UV+ aan te bevelen. In dit geval is een behandeling tegen blauwzwam met Houtbeschermingscrème* kleurloos buiten noodzakelijk. Bij elke nieuwe laag wordt de kleur iets donkerder en de glansgraad groter. Altijd een proef opzetten op het te behandelen hout. Kopshout tegen water en vochtname door meerdere behandelingen met Ramen & Deuren Beits UV in de desbetreffende kleur behandelen. Kozijnen en deuren moeten worden voorzien van drie lagen.

Alle kleuren zijn onderling te vermengen.

Verpakking voor gebruik goed roeren, ook gedurende de verwerking. Na gebruik de verpakking goed sluiten.

*Biocide veilig verwerken.
Voor het gebruik altijd het informatieblad lezen!

Opmerking

Ramen & Deuren Beits UV is verwerkingsklaar en tast metaal en glas niet aan. Na droging verdraagt het materiaal zich met kunststof en bitumen.

Gereedschap, reiniging

Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V101 reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Verbruik

1^e laag ca. 100 ml/m²
2^e laag ca. 60 ml/m²

Droging

Ca. 12 uur bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid. Lagere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid vertraagden de droging.

Houdbaarheid

In de gesloten originele verpakking koel, droog, vorstvrij opgeslagen tenminste 2 jaar.

Samenstelling conform VdL-RL 01

Producttype: houtlazuur
Inhoudstoffen: alkydhars, alifatische en aromatische koolwaterstoffen, anorganische pigmenten en additieven.

VOS-gehalte

EU grens voor dit product (cat.A/e): 400 gr/ltr (2010). Dit product bevat max. 399 gr/ltr VOS.

Veiligheid

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstige oorroirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Regelmatig contact met de huid kan leiden tot uitdrogingsverschijnselen van de huid.

Veiligheidsaanbevelingen

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Voorkom lozing in het milieu.

Na het werken met dit product grondig wassen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/ regionale/nationale/ internationale voorschriften.

Bevat phthaalzuuranhydride, 2-butanonoxim.
Kan allergische reacties veroorzaken.

Productcode: M-KH 03

Afval

Conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Lege verpakking kan gerecycled worden.

Mag niet tezamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen.

Gevarenaanduiding

CLP-Verordening: GHS 07

Signaalwoord: let op

WGK: 2

ADR: -/-

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbild geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren namelijk uitsluitend volgens deze voorwaarden.