




Technisch merkblad
Artikelnummer 2842

Diepgrondering W


Grondering met verstevigende werking op waterbasis



Op waterbasis




Voor binnen



Verwerkings-
temperatuur



Kwasten/rollen
Lagedruk
spuiten/sproeien



Totaal
materiaalverbruik



Vorstvrij, koel en
droog opslaan.
Verpakking goed
sluiten



Houdbaarheid

Toepassing

Voor het verstevigen en gronderen van minerale ondergronden op gips- of cementbasis, als grondering voor egalisatiemortels en voor het behandelen van stuivende en poederende zandcementdekvloeren.

Technische gegevens

Soortelijke massa:	circa 1,0 gr/cm ³
pH-waarde:	> 8
Hoedanigheid:	blauwachtige transparante vloeistof
Alkalibestendig:	tot pH 14
S _d -waarde:	< 0,10 m (bij een materiaalverbruik van 0,2 ltr/m ²)

Producteigenschappen

Remmers Diepgrondering W is een kant-en-klare, watergedragen grondering met een goede indringdiepte. Het stabiliseert de ondergrond en egaliseert het opzuigend vermogen en gedrag. De oppervlakte van de ondergrond wordt verstevigd en daarmee wordt ook de draagkracht voor de navolgende behandelingen en/of afwerkingslagen verhoogd.

Ondergrond

Alle draagkrachtige, poreuze en waterbestendige, minerale ondergronden. De ondergrond moet, ook wanneer er meerdere lagen zijn, draagkrachtig zijn, en ontdaan van vet, oude coatings en andere vervuilingen en/of uitbloeiingen en restanten.

Verwerking

Remmers Diepgrondering W voor verwerking goed oproeren en d.m.v. kwasten, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen. Pas na volledige droging verder werken. Versteviging door een krasproef testen. Afhankelijk van de stevigheid van de ondergrond en zuiging van de verschillende ondergronden kan Remmers Diepgrondering W met water tot maximaal 1:1 verdund worden. Vloeren en sterk zuigende ondergronden tweemaal nat-in-nat gronderen.

De wachttijd tot de volgende bewerking kan, afhankelijk van de drogings-snelheid en het materiaalverbruik, tussen de 1 en 6 uur liggen.

Opmerking

De voorschriften en richtlijnen alsmede aanbevelingen bij de uitvoering van het verlijmen en leggen van tegels in acht nemen. Niet bij temperaturen beneden +5°C verwerken.

Gereedschap, reiniging

Kwast, blokkwast, vachtroller, spuitapparatuur.
Reiniging in verse toestand met water.

Verpakking, verbruik, opslag

Verpakking

Plastic cans 1, 5 en 30 liter

Vaten van 200 liter

Verbruik

0,1-0,4 ltr/m² afhankelijk van de ondergrond

Opslag

In de originele, gesloten verpakking, koel en vorstvrij opgeslagen, tenminste 1 jaar.

Veiligheid, ecologie, afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbild geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.