



Hardwax Olie

Voor parket, planken- & kurkvloeren, trappen, meubels en lambrisering



Kleuren	Leverbaar				
	Aantal per pallet	360	672	200	22
	VPE	6 x 0,375 ltr	3 x 0,75 ltr	2 x 2,5 ltr	20 ltr
	verpakking	bus	bus	bus	bus
	verpakkingscode	83	01	03	20
	art.nr.				
kleurloos	0695	■	■	■	■
speciale kleuren	0668			■	■


Verbruik

10-50 ml/m² per laag

Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuiging van het hout en de laatste schuurbeurt.



Toepassing



- Hout binnen
- Houten vloeren en trappen
- Hoogwaardige houten meubelen
- Panelen en lijsten
- Kurkvloeren
- Voor keukenwerkbladen vanwege de constante waterbelasting Werkbladolie [eco] gebruiken

Eigenschappen



- Stof- en vuilafstotend voor eenvoudig te onderhouden oppervlakken
- Dringt diep in; benadrukt de natuurlijke structuur van het hout
- Duurzaam, vuilafstotend, robuust
- Chemicaliënbestendig: DIN 6881, deel 1, 1C
- Vormt een dunne beschermende filmlaag bestaande uit hoogwaardige wassen



Technische gegevens

Bindmiddel	alkydhars
Dichtheid	ca. 0,85 gr/cm ³
Uitlooptijd sec in DIN 4 beker	ca. 26 sec
Geur	mild
Glansgraad	mat

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- [Certificaat conform EN 71-3](#)
- [Algemene bouwkundige toelating](#)

Aanvullende informatie

- [Verarbeitung von ölbasierten Produkten im Tuchauftrag](#)

Mogelijke systeemproducten

- [Interieur Beits \(2400\)](#)
- [Onderhoudsreiniger ^{\[eco\]} \(7699\)](#)

Werkvoorbereiding

■ Eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, stof-, vetvrij zijn, ontdaan van stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden en vakkundig voorbereikt.

Houtvochtigheid: 8 - 12%

Laatste schuurbeurt voor beloopbare vlakken niet fijner dan P 100 - 120.

Laatste schuurbeurt voor meubels niet fijner dan P 180.

■ Voorbereiding

Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

Vettige en harshoudende houtsoorten met Gereedschapsreiniger afwassen.

Voor het verkrijgen van kleur eventueel met Interieur Beits of OB-008 behandelen.

Verwerking



■ Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +30°C.

Materiaal goed roeren.

Met blokkwast of roller dun aanbrengen.

Overtollig materiaal na ca. 20 - 30 minuten verwijderen.

Voor meubelen eventueel poetskatoen / katoenen doek gebruiken.

Voor grotere oppervlakken eventueel een machine met een witte politoerpad gebruiken.

Na droging, één nacht, de tweede laag zonder schuren aanbrengen.

Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip



Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

Tijdens de verwerking en droging voor goede ventilatie zorgen.

Bij het schuren van houten oppervlakken, die met dit product zijn behandeld, altijd adembescherming dragen (stofmasker P2).

Gevaar voor zelfontbranding.

Niet met NC-houdende lakken of beitsen op dezelfde plaats verwerken, vervuild textiel (bijv. poetsdoek, werkkleding) in een vuurvaste container verzamelen en afvoeren.



■ Droging

Stofdroog: na ca. 3 uur

Hanteerbaar: na ca. 6 uur

Overschilderbaar: na één nacht droging

Volledig te belasten: na 7 dagen

Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

De droging is afhankelijk van de houtsoort en de zuiging van de ondergrond.

Overtollig materiaal op niet zuigende delen vertraagt de droging evenals lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid.

■ Verdunning

Verwerkingsklaar

Opmerking

Vloeren en trappen regelmatig met een bezem of mop stof- en vuilvrij maken.

Indien nodig wekelijks met een vochtige doek afnemen, Onderhoudsreiniger [eco] (art.nr. 7699) aan het schoonmaakwater toevoegen.

In geval van renovatie (ook gedeeltelijk met name bij intensief gebruik) het gereinigde oppervlak aanzetvrij nabehandelen.

Waterkringen of vlekken op meubelen met staalwol (fijnheid 000) verwijderen en dun nabehandelen.

Gereedschap / reiniging



Kwast (natuurlijk), blokkwast, veloursroller, poetsdoek/katoen, éénschijfsmachine met witte pad


Gereedschap direct na gebruik met Gereedschapsreiniger reinigen.

Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Remmers gereedschap

➤ [Veloursroller \(4442\)](#)

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende originele verpakking droog, koel en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 60 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (cat. A/f): max. 700 gr/ltr (2010).
Dit product bevat < 700 gr/ltr VOS.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.