



Hardwax Olie

Hardwax Olie op basis van natuurlijke oliën



Kleuren	Leverbaar				
	Aantal per pallet	360	672	200	22
	VPE	6 x 0,375 l	6 x 0,75 l	2 x 2,5 l	20 l
	verpakking	bus	bus	bus	bus
	verpakkingscode	83	01	03	20
	art.nr.				
kleurloos	0695	■	■	■	■
speciale kleuren	0668		■	■	■


Verbruik

Ca. 10-50 ml/m² per laag

Het verbruik is sterk afhankelijk van de zuiging van het hout en de laatste schuurbeurt.



Toepassing



- Hout binnen
- Houten vloeren en trappen
- Hoogwaardige houten meubelen
- Panelen en lijsten
- Kurkvloeren
- Voor keukenwerkbladen vanwege de constante waterbelasting HWS-112 (art.nr. 1826) of HSO-117 (art.nr. 2590) of Werkbladolie [eco] (art.nr. 7697) gebruiken.

Eigenschappen



- Stof- en vuilafstotend voor eenvoudig te onderhouden oppervlakken
- Dringt diep in; benadrukt de natuurlijke structuur van het hout
- Duurzaam, vuilafstotend, robuust
- Chemicaliënbestendig: DIN 6881, deel 1, 1C
- Vormt een dunne beschermende filmlaag bestaande uit hoogwaardige wassen



Technische gegevens

Bindmiddel	alkydhars
Dichtheid	ca. 0,85 gr/cm ³
Viscositeit (20°C)	ca. 26 sec in een 4 mm doorloopbeker
Geur	mild
Glansgraad	zijdemat

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Certificaten

- [DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"](#)
- [Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden](#)

Mogelijke systeemproducten

- [Interieur Beits \(2400\)](#)
- [OB-008-Oliebeits \(2787\)](#)
- [Hardwax Polish \(0687\)](#)

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
Houtvochtigheid: 8 - 12%
Laatste schuurbeurt voor beloopbare vlakken niet fijner dan P 100 - 120.
Laatste schuurbeurt voor meubels niet fijner dan P 180.
De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.
- **Vorbereitung**
Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.
Vettige en harshoudende houtsoorten met Gereedschapsreiniger afwassen.
Voor het verkrijgen van een kleur eventueel met Interieur Beits (art.nr. 2400) of OB-008 (art.nr. 2787).

Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +15°C tot max. +30°C.

Materiaal goed roeren.
Met blokkwast aanbrengen en inmasseren.
Overtollig materiaal na ca. 20 - 30 minuten verwijderen.
Voor meubelen eventueel poetskatoen / katoenen doek gebruiken.
Voor grotere oppervlakken eventueel een machine met een witte politoerpad gebruiken.
Na droging, één nacht, de tweede laag zonder schuren aanbrengen.
Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

Verwerkingstip



Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.
Tijdens de verwerking en droging voor goede ventilatie zorgen.
Niet met NC-houdende lakken of beitsen op dezelfde plaats verwerken, vervuild textiel (bijv. poetsdoek, werkkleding) in een vuurvaste container verzamelen en afvoeren.
Gevaar voor zelfontbranding.
Bij het schuren van houten oppervlakken, die met dit product zijn behandeld, altijd adembescherming dragen (stofmasker P2).

- **Droging**
Stofdroog: na ca. 3 uur
Hanteerbaar: na ca. 6 uur
Overschilderbaar: na één nacht droging



Volledig te belasten na 7 dagen
Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.
De droging is afhankelijk van de houtsoort en de zuiging van de ondergrond.
Overtollig materiaal op niet zuigende delen vertraagt de droging evenals lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid.

■ **Verdunning**
Verwerkingsklaar

Opmerking

Vloeren en trappen regelmatig met een bezem of mop stof- en vuilvrij maken.
Indien nodig wekelijks met een vochtige doek afnemen, Onderhoudsreiner [eco] (art.nr. 7699) aan het schoonmaakwater toevoegen.
In geval van renovatie (ook gedeeltelijk met name bij intensief gebruik) het gereinigde oppervlak aanzetvrij nabehandelen.
Waterkringen of vlekken op meubelen met staalwol (fijnheid 000) verwijderen en dun nabehandelen.

Gereedschap / reiniging


Blokkwast, poetsdoek/katoen



Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V 101 of Gereedschapsreiner reinigen.
Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking droog, koel en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 60 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

GIScode

Ö60

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

Declaratie conform VdL-RL 01

Productgroep: naturharsverven
Inhoudstoffen: droge plantaardige olie, wasemulsie, kiezelzuur, testbenzine, droge stof (siccatieven), anti-velmiddel

VOS conform Decopaint-richtlijn (2004/42/EG)

EU-grenswaarde voor het product (cat. A/f): max. 700 gr/ltr (2010)
Dit product bevat < 700 gr/ltr VOS

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.