



# Acryl 100

Premium acrylkit, snel droog

Kleuren	Leverbaar		
	Aantal per pallet	1056	864
	VPE	12 x 310 ml	12 x 600 ml
	verpakking	koker	aluminium worst
	verpakkingscode	12	60
	<b>art.nr.</b>		
grijs	7360	■	■
wit	7370	■	■
speciale kleuren*	7375		■
* op aanvraag			

## Verbruik

Ca. 100 ml/m bij 1 cm<sup>2</sup> voegafmeting



## Toepassing



- Afdichten van aansluitnaden bij kozijnen, deuren
- Dichtzetten van scheuren
- Het repareren van gevels, metselwerk stucwerk en houtoppervlakken
- Materiaal met een geringe eigen sterkte zoals bijv. gasbeton en gips
- Hout/voegen in hout, met name bij chaletbouw

## Eigenschappen

- Overschilderbaar
- Snel regenvast
- Elastoplastisch
- Oplosmiddelvrij
- Verdraagzaam met Remmers houtbeitsen

## Technische gegevens

### ■ In aangeleverde toestand

Dichtheid (EN ISO 1183-1A)	1,6 gr/cm <sup>3</sup>
Viscositeit	pasteus/standvast
Filmvorming	ca. 15 min. (+23°C/50% relatieve luchtvochtigheid)



#### ■ In uitgereageerde toestand

Elasticiteit tot breuk (EN ISO 8339)	400%
Elasticiteitsspanningswaarde 100% (EN ISO 8339)	0,06 N/mm <sup>2</sup>
Volumeverlies (EN ISO 10563)	< 20%
Toelaatbare totale vervorming (EN 15651-1)	12,5%

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.


#### Mogelijke systeemproducten

- [Rugvulling \(4260\)](#)
- [Kitpistool \(4701\)](#)
- [Kitpistool \(4706\)](#)
- [Luchtdruk kitpistool \(4707\)](#)

#### Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**  
De ondergrond moet draagkrachtig, droog tot mat vochtig, schoon en vetvrij zijn.
- **Vorbereiding**  
Bij voegbreedtes  $\geq 1$  cm rugvulling aanbrengen.  
Sterk zuigende voegzijanten gronderen (Acryl 100 1 : 1 met water).

#### Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**  
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +40°C.  
  
Spuitmond afgestemd op de voegbreedte schuin afsnijden en de voeg vullen.  
Het materiaal tot een diepte van 75% van de voegbreedte opvullen.  
Met voldoende druk op de voegzijanten aanbrengen, daarna met een vochtige plamuurmes afgladden.

#### Verwerkingstip

De doorhardingstijd wordt langer, hoe dieper de voeg.  
Schilderwerk kan, zodra het oppervlak niet meer kan worden beschadigd.

#### Opmerking

Totdat het voldoende doorgehard is, beschermen tegen waterinwerking en directe zon.  
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.



---

#### Gereedschap / reiniging

Hand- en luchtdruk kitpistool, plamuurmes, plakband




In verse toestand met zeepsop.

---

#### Opslag / houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking koel, droog en tegen vorst beschermd opgeslagen ten minste 36 maand.



---

#### Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

---

#### Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen.

---

#### Prestatieverklaring

➤ [Leistungserklärung](#)

---

#### CE-markering



---

1119

---

**Remmers B.V.**

Stephensonstraat 9 – 7903 AS Hoogeveen

---

14

GBI F 042-2

EN 15651-1: 2012

---

7360

---

Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in gebouwen en voor beloopbare oppervlakken - deel 1: voegkitten voor gevelelementen

F-EXT-INT;

Conditionering: methode A

Ondergrond: mortel M1

---

Brandklasse: E

Waterdicht en luchtdicht

Standvermogen: ≤ 3 mm

Volumeverlies: ≤ 25%

Trekgedrag (d.w.z. dilatatiegedrag) na onderdompelen in water bij 23°C ≥ 100%

Duurzaamheid: voldoet



---

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.