



MultiColl-Express

Kleurloze, universele, sterke PUR lijm

Kleuren	Leverbaar	
	Aantal per pallet	1200
	VPE	15 x 310 ml
	verpakking	koker
	verpakkingscode	15
	art.nr.	
kleurloos	1571	■

Verbruik

Ca. 5 - 15 g/m² in rillen aangebracht, bij dotverlijming ca. 50 gr/m²



Toepassing



- Binnen en buiten
- Universeel te gebruiken
- Hout, metaal, keramiek, PVC, styropoor en glas
- Montage van meubelen, panelen, lijsten en deuren, kozijnen
- Verlijmen van houten ramen en deuren
- Niet voor PE, PP, PTFE en siliconen

Eigenschappen



- Eén-component
- Oplosmiddelvrij
- Met grote kleefkracht, geen vlekvorming
- Onzichtbare verlijming
- Watervast conform (DIN EN 204): D4
- Niet uitzakkend, egaliseert oneffenheden



Technische gegevens

Dichtheid (20°C)	ca. 1,1 gr/ml
Open tijd	ca. 5 minuten (+20°C/65 % relatieve luchtvochtigheid)
Druktijd	min. 60 minuten (+20°C/65 % relatieve luchtvochtigheid)
Effectief	-30°C tot +100°C
Schuifsterkte (hout/hout)	> 10 N/mm ²
Watervastheid (EN 204)	D4

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

Werkvoorbereiding


Eisen aan de ondergrond

De ondergrond moet schoon en draagkrachtig zijn.

Vorbereiding

Behang, lak of verflagen zijn geen geschikte ondergronden, daarom deze verwijderen.

Verwerking



Verwerkingsrichtlijnen

Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +35°C.

Verwerking met een kitpistool.

Voegdelen licht vochtig maken om een maximale lijmkracht en snelle sterkteopbouw te verkrijgen. Twee niet poreuze voegdelen: slechts één zijde licht vochtig maken. Lijm op een zijde aanbrengen en het te verlijmen deel binnen 5 minuten eventueel licht schuivend en draaiend krachtig erop drukken. Grotere lijmkracht door het samenpersen van de voegdelen (min. 60 minuten). Tijdens de doorharding te verlijmen delen niet meer bewegen.

Het materiaal in rillen of dotten aanbrengen.


Gereedschap / reiniging



Hand- en luchtdruk kitpistool

Reiniging in verse toestand met Gereedschapsreiniger of Verdunning V 101, daarna alleen nog mechanisch te verwijderen.

Opslag / houdbaarheid



In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.

Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Afval

De inhoud en de verpakking afvoeren volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.



Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbld geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.