

Technisch merkleid
Artikelnummer 2909

Diepgrondering

Oplosmiddelhoudende grondering met
verstevigende werking

Producteigenschappen

Alkalibestendig, bijzonder goed
indringvermogen, waterwerend.

Toepassing

Voor het gronderen en verstevigen van
oud, poederend en zwak pleisterwerk,
oude kalk en minerale verven alsmede
krijtende dispersieverven. Voor het
gronderen van ondergronden uit
beton, vezelplaat, baksteenmetse-
werk, kalkzandsteen, minerale pleister-
lagen (DIN 18550, MG PII en PIII),
sierpleisters, gasbeton, gips, gipspla-
ten, houtwolcement, spaanplaat,
binnen en buiten.

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en
draagkrachtig zijn. Niet goed functio-
nerende en onvoldoende hechtende
verflagen verwijderen. Algen, schim-
mels en mos verwijderen met Rem-
mers Algenverwijderaer. De onder-
grond conform de richtlijnen voor
veeg- en wervaste dispersieverven
in acht nemen.

Sterk poreuze, poederende onder-
gronden tweemaal nat-in-nat behande-
len. Licht poreuze ondergronden een-
maal met Remmers Diepgrondering
onverdund, indien noodzakelijk twee-
maal nat-in-nat gelijkmatig behande-
len. Zwak zuigende ondergronden
eenmaal met Remmers Diepgronde-
ring vermengd met 10% Verdunning
V101 of terpentine, behandelen.

Technische gegevens

Werkzame stof:	acrylzuurester-copolymeer
Verdunning:	koolwaterstof
S.g.:	0,80 gr/cm ³
Vlampunt:	> 30°C
Hoedanigheid:	kleurloze vloeistof

Technische na verwerking, droging

Verstevigende werking:	zeer goed
Na droging:	helder, transparant
Alkaliresistentie:	tot pH 14
Weerbestendigheid:	goed
Egalisering van de poreusheid:	goed

Opmerking:

Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten.
In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk.

Ondergronden, behandeld met
Remmers Diepgrondering, kunnen
worden afgewerkt met Remmers
muurverven, sierpleisters, dakcoating,
betonacryl, acryl gevelverf en het
Elastoflex-systeem. Droogtijd tussen
het aanbrengen van de grondering en
de volgende lagen minimaal 24 uur.
Indien verwerkt bij lage temperaturen
een langere droogtijd aanhouden. De
verstevigende werking alsmede het
materiaalverbruik en de hechting vast-
stellen door het opzetten van een
proefvlak. Er op letten dat er niet te
veel materiaal wordt opgebracht, ter
voorkoming van een glanzende film-
vorming.

Gereedschap en reiniging

Kwast, blokkwast.
Geen kunststofhoudend materiaal
gebruiken.
Gereedschap met Verdunning V 100
reinigen.

Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking

Bussen van 1, 5 en 30 liter.

Verbruik

Gladde, poreuze ondergronden circa
0,1 ltr/m², sterk poreuze, ruwe
ondergronden circa 0,2 ltr/m².

Opslag

Minstens 1 jaar in gesloten verpakking
Verpakking tegen temperaturen van
meer dan 30°C beschermen, droog
opslaan.
Aangebroken verpakking zo snel
mogelijk verwerken.

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze
nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Productcode
M-GF03

Bovenstaande gegevens zijn aan de
hand van de nieuwste ontwikkelingen
en verwerkingstechnieken
samengesteld. Daar de toepassing en
verwerking buiten onze invloed liggen,
kunnen aan dit technisch merkbild
geen rechten worden ontleend.
**U bent in het bezit van onze
algemene verkoopvoorwaarden.
Mocht u ze niet meer bezitten,
vraagt u dan een nieuw exemplaar
aan. Wij leveren nl. uitsluitend
volgens deze voorwaarden.**